


# FC CLESD – OROSHOCK

Sistema di personalizzazione OROSHOCK –  
 FC CLESD + AU CRT OROSL (lamina oro) o AU CRT ARGSL (lamina argento)

*Ideale per copertine in pelle, finta pelle e balacron di tesi, presentazioni, raccoglitori, agende, portamenù, libri e tanto altro.*

## ATTREZZATURA NECESSARIA:

Stampante e copiatrice laser bianco e nero o a colori  
 +  
 termopressa



## CARATTERISTICHE:

FC CLESD è una carta transfer per rilascio di solo toner.

## PRESSA

### Pressa pneumatica:

140°C-145°C per 120" - pressione 3atm

### Pressa manuale:

140°C-145°C per 120" - pressione media

## APPLICAZIONE

- 1 Inserire la carta transfer dal by-pass o dal cassetto della stampante laser impostando la funzione carta ultra-pesante (150-180 g/m<sup>2</sup>). Stampabile multicopia. **Stampare** sul lato lucido **in modalità speculare** con intensità del toner alta.
- 2 **Rimuovere** il liner in carta e posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con la copertina. Per garantire una perfetta adesione occorre eliminare eventuali grinze o bolle d'aria.  
  
Proteggere la carta transfer con **velina antiadesiva** (AU CFC VELIN) e con due strati di **stuoia di poliestere** (MA STUOI 04). Quindi:
- 3 **Pressa pneumatica:** 140°C-145°C per 120" - pressione 3atm  
**Pressa manuale:** 140°C-145°C per 120" - pressione media
- 4 **Rimuovere la copertina dal piatto della pressa e staccare la pellicola trasparente a freddo.**  
**N.B.:** Prima di procedere nell'applicazione controllare che sulla pellicola trasparente non ci siano residui di toner.
- 5 **Riposizionare la cartellina con stampa nera** sul piatto della pressa e **stendervi sopra la lamina oro** (AU CRT OROSL) o **argento** (AU CRT ARGSL), con il lato interno del rotolo (color argento) a contatto con la stampa.  
  
Proteggere con una stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80). Quindi:
- 6 **Pressa pneumatica:** 140°C-145°C per 110" - pressione 5atm  
**Pressa manuale:** 140°C-145°C per 110" - pressione alta
- 7 Rimuovere la lamina oro o argento a freddo. Eventuali residui di lamina possono essere rimossi con un panno imbevuto di alcool. È possibile lucidare la copertina personalizzata con dello spray silconico.

## AVVERTENZE!

In caso di lavorazioni continue è probabile che occorra diminuire i tempi di applicazione con termopressa di 15-20". Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

## ALLESTIMENTO

Pacchi da 50 e 100 fogli formato A4

## SPECIFICHE

FC CLESD è costituito da un **liner in carta** di 105 g/m<sup>2</sup> con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio dei laminati plastici ed uno **strato poliuretano** di 20 g/m<sup>2</sup>.